

Нормы сортировки профилированных изделий из дерева хвойных пород, применяемая ООО «Корпорация-Лес» на производстве:

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация-Лес» в производстве профилированных изделий применяет **ГОСТ 8242-88**. Организация имеет добровольную сертификацию продукции, так как профилированные изделия из дерева не подлежат обязательной сертификации. По требованию Покупателя цветная копия сертификата выдаётся при отгрузке Товара (продукции). Кроме того по требованию Покупателя предоставляется фитосанитарное заключение и заключение о средней влажности Продукции (товара). При этом цена может быть увеличена от первоначальной цены в счете, но не более чем на 0,5%.

Качество Товара (продукции собственного производства), отгружаемая со склада предприятия должно соответствовать нижеуказанным Нормам сортировки.

Настоящие Нормы сортировки распространяются на профилированные строганные изделия из древесины хвойных пород (Доска пола, Блокхаус, имитация бруса, евровагонка, вагонка Штиль, планкен, строганная доска и брусок) и предназначена, для облицовки стен, потолков и полов.

Качество лицевой поверхности древесины профилированных изделий из дерева хвойных пород и их обработка должно соответствовать следующим нормам:

Пороки	Сорт А	Сорт В	Сорт С
Сучки	Недопустимы: выпавшие, мертвые, табачные сучки. Допускаются: здоровые, сросшиеся сучки без ограничений, сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при обороте, сколы на сучках со стороны паза на нижней кромке	Допускаются: до 20 мм выпадающие, выпавшие до 20 мм на кромках - 2 шт. на длину доску	Допустимые: отверстия диаметром более 20 мм
Трещины	Допускается: торцевые длиной до величины ширины и микротрещины.	Допускаются: до 300 мм. в направлении волокон, торцевые	Допускаются: сквозные, в т.ч.
Сердцевина	Допускается: не более половины доски у максимум 20% досок в пакете	Допускается	Допускается
Кривая древесина	Допускается: в небольшом объёме	Допускается, если не повлияет на сборку	Допускается
Смоляные кармашки	Допускаются: до 6 мм., 2 шт. на длину доски.	Допускаются	Допускаются
Засмоленные участки у сосны	Допускаются: слегка засмоленные участки у 10% досок	Допускаются	Допускаются
Прорость	Допускается: не более половины ширины досок	Допускаются	Допускаются
Поражение насекомыми	Не допускается	Допускается: 3 шт. на длину доски у 5% досок	Допускается
Гниль	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Неадекватные окраски	Допускается: до 10% поверхности у 10% досок, синева не допускается	Допускаются: полосы розовые и синие выцветшие, синева не допускается	Допускается, насколько позволяет отделка
Обработка	Допускается: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы на кромке в зоне сучков	Допускаются: дефекты строжки, не влияющие на сборку	Допускаются: дефекты строжки, не ухудшающие стабильность и качество отделки
Допуски	по длине ± 50мм по ширине ± 1мм по толщине ± 0,5мм		

Примечание:

- лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации%
- на 1 м3 допускается не более 5% изделий с пороками, характерными для более низких категорий
- в сорте АВ содержание продукции «А» должно быть не менее 40% об общего объёма.